TEHNIČNI PODATKI. TEHNIČKI PODATCI. TEHNIČKI PODACI.

LASTNOST. SVOJSTVO. SVOJSTVO.	**VREDNOST.** VRIJEDNOST. VREDNOST.	**METODA.** METODA. METOD.
PROSTORNINSKA MASA **VOLUMENSKA MASA** ZAPREMINSKA MASA	1680–1750 kg/m^3	SIST EN ISO 1183-1 metoda A SIST EN ISO 1183-1 metoda A SIST EN ISO 1183-1 metod A
UPOGIBNI MODUL **MODUL SAVIJANJA** MODUL SAVIJANJA	8600–9200 Mpa	SIST EN ISO 178
UPOGIBNA TRDNOST **ČVRSTOĆA NA SAVIJANJE** ČVRSTOĆA SAVIJANJA	49–80 Mpa	SIST EN ISO 178
NATEZNA TRDNOST **VLAČNA ČVRSTOĆA** ZATEZNA ČVRSTOĆA	36–50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
RAZTEZEK PRI PRETRGU **PREKIDNO ISTEZANJE** RASTEZANJE PRI NAPRSNUĆU	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-2
ŽILAVOST **ŽILAVOST** ELASTIČNOST	3,0–6,0 kJ/m^2	SIST EN ISO 179-1
TRDOTA (po Barcolu) **ČVRSTOĆA (prema Barcolu)** ČVRSTOĆA (po Barkolu)	58–64	SIST EN 59
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT **KOEFICIJENT LINEARNOG ISTEZANJA** LINEARNI KOEFICIJENT RASTEZANJA	3,3-4,2 x 10^{-5} K^{-1}	α (–20 °C - +50 °C)
NAVZEMANJE VODE (po 24 urah) **APSORPCIJA VODE (nakon 24 sata)** UPIJANJE VODE (posle 24 časa)	0,03-0,05 %	SIST EN ISO 62 metoda 1 SIST EN ISO 62 metoda 1 SIST EN ISO 62 metod 1
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VODNE PARE (1 uro) **OTPORNOST NA VODENU PARU (1 sat)** OTPORNOST NA EFEKTE VODENE PARE (1 čas)	ocena 5 – ni vidnih sprememb stupanj 5 – nema vidljivih promjena ocena 5 – nema vidljivih promena	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VROČE POSODE **OTPORNOST NA VRUĆE POSUDE** ODPORNOST NA EFEKTE TOPLE POSUDE	ocena 5 – ni vidnih sprememb stupanj 5 – nema vidljivih promjena ocena 5 – nema vidljivih promena	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU GOREČE CIGARETE **OTPORNOST NA GOREĆE CIGARETE** ODPORNOST NA EFEKTE GOREĆE CIGARETE	ocena 4 – neznatna sprememba sijaja, vidna le pod določenim kotom stupanj 4 – mala promjena u sjaju, vidljiva samo pod određenim kutom ocena 4 – neznatna promena sjaja koja se vidi samo pod određenim uglom	SIST EN 438-2
OBSTOJNOST NA ATMOSFERILIJE **POSTOJANOST NA ATMOSFERILIJE** OTPORNOST NA ATMOSFERSKE PRILIKE	ni sprememb nema promjena nema promena	izpostavljeno zunaj 2 leti vanjsko izlaganje 2 godine izloženo spolja 2 godine
KLASIFIKACIJA ODZIVA MATERIALA NA OGENJ **KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA VATRU** KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA PLAMEN	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
POVRŠINSKA UPORNOST **POVRŠINSKA OTPORNOST** POVRŠINSKA OTPORNOST	2,0 x 10^{11} – 2,0 x 10^{12} Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIČNA SKOZNA UPORNOST **SPECIFIČNA OTPORNOST KROZ MATERIJAL** SPECIFIČNA PRODIRUĆA OTPORNOST	7,9 x 10^{13} – 1,2 x 10^{14} Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODPORNOST PROTI PLAZILNIM TOKOVOM **OTPORNOST NA STRUJE ODVODA** OTPORNOST NA PUZNU STRUJU	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) **RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er)** RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FAKTOR DIELEKTRIČNIH IZGUB tg pri MHz **FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz** FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz	2,8 x 10^{-3}	DIN VDE 0303-4 IEC 250
STIK Z ŽIVILI **DODIR S HRANOM** KONTAKT SA HRANOM	ustreza / odgovara / odgovara	Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 (s spremembami do leta 2018) in Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004. Uredba Komisije (EZ) br. 10/2011 (s izmjenama i dopunama do 2018.) i Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1935/2004. Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 (sa izmenama do 2018. godine) i Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) br. 1935/2004.

Podatki ne veljajo za plošče ES in MF. Podaci ne vrijede za ploče ES I MF. Podaci se ne odnose na ES i MF ploče.